

هايبر بلاست بي سي 200 Hyperplast PC200

مميع خرسانة عالي الأداء

الوصف

هايبر بلاست بي سي 200 ممييع عالي الأداء يتكون بشكل أساسي من بوليمرات البولي كاربوكسيل ذات السلسلة الطويلة ومصمم خصيصاً لزيادة فعالية المحتوى المائي في الخلطة بشكل كبير. يمكن استغلال هذا التأثير الإيجابي لهايبر بلاست بي سي 200 في إنتاج الخرسانة ذات المقاومة العالية والخلطات الخرسانة عالية الجريان بهدف تحقيق الديمومة و الأداء الأمثل لهذه الخلطات.

الخصائص الفنية عند 25 درجة مئوية

| | |
|-----------------|--|
| اللون | سائل أصفر فاتح |
| الكثافة النوعية | 0.02 ± 1.05 |
| نقطة التجمد | 3 - درجة مئوية |
| الهواء المدخل | > 2 % هواء اضافي يتم ادخاله عند الجرعة العادية |

الجرعة

يضاف هايبر بلاست بي سي 200 بجرعة تتراوح ما بين 0.5 - 2.5 لتر لكل 100 كجم من المواد الإسمنتية بما في ذلك PFA, GGBFS, والمايكرو سيلكا .
على أن تحدد الجرعة المثالية ل هايبر بلاست بي سي 200 بناء على مجموعة من الخلطات التجريبية التي تحاكي درجة الأداء المطلوبة للخلطة على أرض الواقع.

تأثير الجرعة الزائدة

الجرعة الزائدة من هايبر بلاست بي سي 200 قد تسبب التالي:
• تأخير ملحوظ في زمن الشك (الزمن اللازم لتصلب الخلطة).
• زيادة في تشغيلية الخلطة.
• القوة القصوى للخرسانة لن تتأثر سلباً، بل ستزداد بشكل عام اذا تم ايناع الخرسانة بشكل ملائم.

التنظيف

يمكن غسل هايبر بلاست بي سي 200 مباشرة بالماء البارد.

التعبئة

هايبر بلاست بي سي 200 متوفر بعبوات 25 لتر و براميل 210 لتر و خزانات 1000 لتر.

التخزين

منتج هايبر بلاست بي سي 200 صالح لمدة 12 شهرا من تاريخ الإنتاج مع مراعاة ضرورة تخزينه على درجة حرارة تتراوح ما بين 2 و 50 درجة مئوية.
تجنب استخدام المنتج في حال لم تتحقق هذه الشروط إلا بعد استشارة القسم التقني في شركة **ayla**

الإستخدامات

- إنتاج خرسانة عالية الأداء و عالية المقاومة.
- المنشآت ذات التسليح المكثف.
- الخرسانة مسبقة الصب.
- تماسك أفضل، مما يساعد على الاستخدام في الصبات الخرسانية الضخمة.
- الخرسانة ذاتية الدمك.

الميزات

- تحقيق الإستغلال الأمثل لمحتوى الإسمنت في الخلطة.
- انتاج خرسانة ذات كثافة عالية و غير نافذة من خلال تقليل كمية الماء.
- تحسين مقاومة الخلطة للانكماش والتزحف.
- تقليل مشاكل الانفصال الحبيبي والنزف المائي عن طريق تحسين تماسك الخلطة.
- رفع مقاومة الانضغاط المبكرة والقوى للخلطة.
- إنتاج خرسانة أكثر ديمومة ومقاومة للظروف الجوية القاسية من خلال تقليل النفاذية.

التوافق

يمكن إستخدام هايبر بلاست بي سي 200 مع جميع أنواع الاسمنت البورتلاندي والمواد البديلة للإسمنت.
يحظر استخدام هايبر بلاست بي سي 200 مع أي مواد مضافة أخرى إلا بعد موافقة القسم التقني في شركة **ayla** على ذلك

المعايير والمقاييس

هايبر بلاست بي سي 200 مطابق للمواصفة الأمريكية ASTM C494 نوع G و A اعتماداً على الجرعة المستخدمة

طريقة الاستعمال

لتحقيق أفضل النتائج، يضاف هايبر بلاست بي سي 200 إلى الخلطة الخرسانية مع ماء الخلط ، ويلزم استخدام موزع آلي لضمان توزيع الكميات الصحيحة من هايبر بلاست بي سي 200 على الخلطات الخرسانية.

هايبر بلاست بي سي 200

Hyperplast PC200

تحذيرات

الصحة و السلامة العامة

لا يصنف منتج هايبر بلاست بي سي 200 على أنه مادة خطيرة. إنما لا يجب أن يلامس الجلد والعين. في حال التلامس مع العين تغسل بكمية وافرة من الماء وتطلب استشارة طبية فوراً إذا استدعى الأمر ذلك. لمزيد من المعلومات، راجع ورقة بيانات السلامة العامة للمادة.

الاشتعال

هايبر بلاست بي سي 200 مادة غير قابلة للاشتعال.

المزيد من منتجات شركة ayla

تنتج شركة ayla مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية في قطاع الإنشاءات تشمل على :

- المضافات الخاصة بالخرسانة
- مواد معالجة الأسطح
- الجراوت و مواد زراعة قضبان التسليح
- مونة متخصصة لاصلاح الخرسانة
- أنظمة الأرضيات المتخصصة
- طلاءات التغطية لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية
- المعاجين (الماستيك) للفواصل ومواد ملئ الفواصل
- المواد العازلة لتسرب المياه
- مواد التأسيس والمواد الرابطة
- لواقق وروبات البلاط
- القصارة الجاهزة ومواد التشطيب الخاصة
- مواد تقوية العناصر الإنشائية



ملاحظة :

إننا نسعى جاهدين لتأكد من صحة ودقة كافة النصائح والتوصيات والمعلومات الواردة في بيان المنتج . ولكن بما أننا لا نملك السيطرة المباشرة أو المستمرة على مكان أو كيفية تطبيق المنتجات . فإن شركة ayla تخلي مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عن تحمل أي نتائج ناشئة عن استخدام منتجاتنا سواء أكانت أم لم تكن بناءً على نصيحة أو مواصفة أو توصية من قبلنا .

www.ayla-sy.com

A04010321

