

بروبلاست يونيفرسل بريمر Proplast Universal Primer

مادة تأسيس أساسها راتنج محسن بالبوليمر تستخدم لتحسين التصاق مجموعة أصناف بروبلاست للقصارة وتشطيبات الديكور على مختلف أنواع الأسطح

الوصف

الخصائص الفنية عند 25 درجة مئوية :

القوام	التطبيق بالفرشاة أو الرول
الكثافة النوعية	0.1 ± 1.4
سماعة الطبقة الرطبة	100 - 200 ميكرون
زمن الجفاف السطحي (إنعدام الدبقية)	4 ساعات
الجفاف النهائي	≈ 24 ساعة
درجة حرارة السطح عند التطبيق	5 - 30 درجة مئوية
اللزوجة	200 - 250 بواز
المحتوى الوزني من المواد الصلبة	60 %
المحتوى الحجمي من المواد الصلبة	45 %
VOC	> 15 غم / لتر

بروبلاست يونيفرسل بريمر مادة تأسيس أساسها راتنج محسن بالبوليمر ذات مكون واحد مجهزة خصيصاً لتحسين انتظام لون القصارة في الطبقة الأخيرة.

حيث يوازن بروبلاست يونيفرسل بريمر الرقم الهيدروجيني pH بين تشطيبات القصارة والسطح موفراً بذلك ترابط أقوى ذو ديمومة أعلى.

الإستخدامات

بروبلاست يونيفرسل بريمر مصمم للإستخدام كطبقة تأسيس مثالية لتحسين التصاق كامل مجموعة طبقات قصارة الديكور لدى **ayla** على الأسطح الخرسانية الناعمة. يستخدم بروبلاست يونيفرسل بريمر داخلياً وخارجياً للتطبيقات العمودية والرأسية.

الميزات

- متوفر بمجموعة واسعة من الألوان.
- ذو مكون واحد وسهل الإستعمال.
- خصائص تالصق ممتازة.
- مناسب للتطبيقات الداخلية والخارجية.
- مناسب للتطبيقات العلوية والرأسية.
- يمنع فقدان ماء القصارة نتيجة لامتناس السطح.
- زيادة وقت عمل وقابلية تشغيل القصارة.
- يُحسن تشطيب أطلية الأكرليك والسيليكات والسيليكون التزيينية.

التنظيف

يجب تنظيف جميع الأدوات مباشرة بعد الاستخدام بالماء النظيف.

التعبئة

بروبلاست يونيفرسل بريمر متوفر بعبوات بلاستيكية 18 لتر (25 كغم).

التغطية

حوالي 5.0 - 8.0 م² / كغم أو 7.0 - 11.0 م² / لتر.
(تقدر سماعة الطبقة الواحدة الرطبة 200 ميكرون وتتراوح سماعة الطبقة الجافة بين 55 و 90 ميكرون).

التخزين

بروبلاست يونيفرسل بريمر صالح لمدة 12 شهراً من تاريخ الإنتاج مع مراعاة ضرورة تخزينه في مناطق مظلمة على درجة حرارة 25 درجة مئوية في عبوته الأصلية محكمة الإغلاق.

تجنب استخدام المنتج في حال لم تتحقق هذه الشروط إلا بعد استشارة القسم التقني في شركة **ayla**

طريقة الاستعمال

تحضير السطح

يلزم التأكدَ ابتداءً أن جميع الأسطح نظيفة وخالية من الزيوت والشحوم والغبار، تُزال أي طبقات سطحية مفككة بالسفع أو بالقذف الرملي.

الخلط

لا يحتاج بروبلاست يونيفرسل بريمر للتخفيف بالماء. اخلط ببطء لمدة 3 إلى 5 دقائق باستخدام خلاط ميكانيكي أو مثقاب / دريل (بسرعة دوران 400 - 600 دورة بالدقيقة).
تأكد من أن محتوى العبوة قد تم خلطه جيداً قبل الإستعمال.

التطبيق

يُطبق بروبلاست يونيفرسل بريمر باستخدام الرول الخشن على الأسطح المحضرة مع ضرورة ضمان التغطية الكاملة بنسبة 100 % على السطح. تُطبق قصارة الديكور بعد 24 ساعة من جفاف طبقة التأسيس بروبلاست يونيفرسل بريمر.

بروبلاست يونيفرسل بريمر

Proplast Universal Primer

تحذيرات

الصحة والسلامة العامة

لا يجب ابتلاع بروبلاست يونيفرسل بريمر ويجب ارتداء قفازات وواقى للعينين عند التعامل مع المادة.
في حال التلامس العرضي مع العين يلزم غسلها بالماء النظيف لمدة 10 دقائق على الأقل واطلب المشورة الطبية إذا لزم الأمر.

لمزيد من المعلومات راجع ورقة بيانات السلامة العامة للمادة.

الاشتعال

بروبلاست يونيفرسل بريمر مادة غير قابلة للاشتعال.

المزيد من منتجات شركة ayla

تنتج شركة ayla مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية في قطاع الإنشاءات تشمل على :

- المضافات الخاصة بالخرسانة
- مواد معالجة الأسطح
- الجراوت و مواد زراعة قضبان التسليح
- مونة متخصصة لاصلاح الخرسانة
- أنظمة الأرضيات المتخصصة
- طلاءات التغطية لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية
- المعاجين (الماستيك) للفواصل ومواد ملئ الفواصل
- المواد العازلة لتسرب المياه
- مواد التأسيس والمواد الرابطة
- لواصل وروبوت البلاط
- القصاره الجاهزة ومواد التشطيب الخاصة
- مواد تقوية العناصر الإنشائية



ملاحظة :

إننا نسعى جاهدين لتأكد من صحة ودقة كافة النصائح والتوصيات والمعلومات الواردة في بيان المنتج .
ولكن بما أننا لا نملك السيطرة المباشرة أو المستمرة على مكان أو كيفية تطبيق المنتجات .
فإن شركة ayla تخلي مسؤوليتها المباشرة أو غير المباشرة عن تحمل أي نتائج ناشئة عن استخدام منتجاتنا سواء أكانت أم لم تكن بناءً على نصيحة أو مواصفة أو توصية من قبلنا .

www.ayla-sy.com

K06031020

quality  الجودة

full range  الشمولية

expertise  الخبرة

